Tackcon transparent

FLEXIBLES 1-K Mischpolymer

Klebstoffe



Profiqualität

Merkmale

- Hochshorig - Shore 45 (zäh-elastisch)
- Neutralvernetzend
- Breites Haftspektrum
- Verklebung dauerelastisch
- Vibrationsfest - schlagzäh
- Überstreichbar (außer Alkydharzlacke)
- Anstrichverträglich
- Lösemittelfrei
- Nicht korrosiv
- Alterungsbeständig
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Siliconfrei
- Geruchlos

Verarbeitungsvorteile

- Für normale Kartuschenpressen
- Mit **beko Glättemittel** glättbar
- Kombiniert Dichten und Kleben
- Reagiert mit Feuchtigkeit

Anwendungsbereiche

- Abdichtungen und spannungsfreie Kombinationsverklebungen im Fahrzeug-, Klima- und Apparatebau
- Zur Anwendung zwischen glasierten Oberflächen, Epoxyd, Polyester, Hart-PVC, Metall, lackiertem Holz, Beton, Mauerwerk, Putz und vielem mehr













Tackcon transparent

FLEXIBLES 1-K Mischpolymer

Inhalt 310 ml
Art.-Nr. 239 310 1

Klebstoffe

Einsatzbereich

- Betonbau und Baugewerbe
- Klima- und Lüftungsbau
- Karosserie- und Fahrzeugbau
- Wohnwagen- und Containerbau
- Holz- und Metallbau
- Wintergartenbau
- Innenausbau
- Schiffsbau

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen fettfrei, sauber und tragfähig sein, ggf. mit **beko Allclean** reinigen. Fugen mit **beko Glättemittel** nachglätten. **beko Tackcon transparent** haftet auf vielen Untergründen ohne Voranstrich. Grundsätzlich wird aber ein Haftversuch empfohlen, und bei schlechter Haftung ist die Verwendung eines Primers notwendig. Für optimale Fugendimensionierung das IVD-Merkblatt Nr. 27, Abschnitt 8.1 beachten. Zur Verhinderung einer Dreiflankenhaftung sollte **beko Hinterfüllmaterial** verwendet werden. **beko Tackcon transparent** ist anstrichverträglich und überstreichbar (außer Alkydharzlacke), Vorversuche empfohlen.

Hinweise

- Vor der Anwendung Haftprüfungen und Eigenversuche durchführen.
- Nicht verwenden für Unterwasser- und Bewegungsfugen (max. 20% Dehnung), Tankanlagen und Bitumenuntergründe.
- Ungeeignet für PP, PE und PTFE.
- Vergilben durch UV-Strahlung möglich.
- Ausgehärteter Dichtstoff lässt sich nur noch mechanisch entfernen.
- Nicht für Glasversiegelung zugelassen.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.
- Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten

Basis	1-K Mischpolymer	
Verarbeitbar	ab +5° C bis max. +40° C	
Temperatur	beständig von -40° C bis +90° C (im ausgehärteten Zustand)	
Offene Zeit	max. 6 Minuten bei Normalklima (+23° C/50% relative Luftfeuchte)	
Aushärtung	ca. 2,0 mm in 24 Stunden; ca. 3,0 mm in 48 Stunden (+23° C/50% relative Luftfeuchte)	
Dichte	1,08 g/cm³	
Viskosität	pastös, standfest in Fugen bis 20 mm Breite	
Shore-A-Härte	ca. 45	
Dehnbarkeit	± 10% der Fugenbreite	
Bruchdehnung	220% bis 230% (nach ISO 37 rod1)	
Zugfestigkeit	ca. 3,0 MPa (nach ISO 37 rod 1)	
Modul 100%	1,5 MPa (nach ISO 8339)	
Haltbarkeit	ungeöffnet 12 Monate, bei +5° C bis +25° C; nach Anbruch zügig verarbeiten	
Lagerung	bei Raumtemperatur, trocken, vor Hitze schützen	
Inhalt/Verpackung	12 Stück/Karton	1200 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 07/2023 Art.-Nr. 239 310 9

beko®
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog:

@bekoGroup

Technische Infos:
www.beko-group.com